

Паспорт № 173060-1

Силикагель КСМГ (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 3956-76, сорт1	Дата изготовления	07.2024
Партия	1	Вид и тип тары	
Грузополучатель		Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Стекловидные прозрачные или матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до тёмного с чёрными включениями цвета.	Соответствует
Массовая доля зёрен, %, не менее	94	97,2
Механическая прочность, %, не менее	94	99,4
Насыпная плотность, г/дм ³ , не менее	720	788
Влагоёмкость %, не менее, при относительной влажности, %: 20	9	12,1
40	16	22,0
60	25	33,8
Массовая доля потери при высушивании, %, не более	10	3,4

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76, сорт1

Перед применением продукт должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4ч для удаления адсорбированной влаги.



<https://csdb.ru/p2.php?p=2a75ec105d66e027945563f46eac4d2e>