

## Паспорт № 920148-1082

### Эпоксидная смола ЭД-20 в/сорт (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 10587-84
Партия	1082
Грузополучатель	

Дата изготовления	08.2023
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Вязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды	Соответствует
Цвет по железокобальтовой шкале, не более	3	1
Массовая доля эпоксидных групп, %	20,0-22,5	21,9
Массовая доля иона хлора, %, не более	0,001	0,001
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,3	0,1
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более	1,7	Соответствует
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,2	0,2
Динамическая вязкость, Па*с, при (25 +/- 1)°С	13-20	17,6
Время желатинизации, ч, не менее	8,0	16 ч 30 мин

Гарантийный срок хранения 1,5 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 10587-84



<https://cldb.ru/p2.php?p=44e2165cbd7618660f67fff784c07d90>