

Паспорт № 193028-42

Уголь активированный мар.АГ-3 (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 20464-75
Партия	42
Грузополучатель	

Дата изготовления	04.2022
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Цилиндрические гранулы тёмно-серого или чёрного цвета	Соответствует
Насыпная плотность, г/дм ³	400-550	Соответствует
Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном :		
№ 36, не более	0,4	0,0
№ 28, не более	3,0	2,3
№ 15, не менее	86,0	96,5
№ 10, не более	10,0	1,1
на поддоне, не более	0,6	0,1
Прочность гранул на истирание, %, не менее	75	81
Массовая доля влаги, %, не более	5,0	1,3
Суммарный объём пор по воде, см ³ /г, не менее	0,8	0,8
Динамическая активность по бензолу, мин., не менее	40	53
Насыпная плотность, г/дм ³	400-550	503

Гарантийный срок хранения 3 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 20464-75



<https://csdb.ru/p2.php?p=5c1fd83f52adfa96638e7ae9bdc3e708>