

## Паспорт № 920148

### Эпоксидная смола ЭД-20 в/сорт (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 10587-84	Дата изготовления	06.2024
Партия	20148	Вид и тип тары	
Грузополучатель		Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Вязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды	Соответствует
Цвет по железокобальтовой шкале, не более	3	1
Массовая доля эпоксидных групп, %	20,0-22,5	22,1
Массовая доля иона хлора, %, не более	0,001	0,001
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,3	0,1
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более	1,7	Соответствует
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,2	0,1
Динамическая вязкость, Па*с, при (25 +/- 1)°С	13-20	17
Время желатинизации, ч, не менее	8,0	18,0

Гарантийный срок хранения 1,5 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 10587-84



<https://cldb.ru/p2.php?p=6b4ce6705d2f6a8748ed2224c2e165d3>