

Паспорт № 193012-101

Уголь активированный мар.БАУ-А (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 6217-74	Дата изготовления	07.2023
Партия	101	Вид и тип тары	
Грузополучатель		Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Зёрна чёрного цвета без механических примесей	Соответствует
Адсорбционная активность по иоду, %, не менее	60	63,5
Суммарный объём пор по воде, см ³ /г, не менее	1,6	1,68
Насыпная плотность, г/дм ³ , не более	240	232
Фракционный состав, массовая доля остатка на сите с полотном :		
№ 36, %, не более	2,5	2,5
№ 10, %, не менее	95,5	95,5
на поддоне, %, не более	2,0	2,0
Массовая доля золы, %, не более	6	5
Массовая доля влаги, %, не более	10	5,8

Гарантийный срок хранения 3 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 6217-74

Временный цикл отстаивания угля в растворе (п.4.4 ГОСТ 6217-74) до 30 минут.



<https://csdb.ru/p2.php?p=70f754550c0108658bdb4922c8f7b9af>